PRB DÉCOR

REVÊTEMENT DE DÉCORATION INTÉRIEURE TEINTÉ À LA CIRE

Prêt à l'emploi.

Application simple et rapide.

Finition vieillie, après l'application du PRB DÉCOR CIRE.

PRB DÉCOR CIRE existe dans 24 couleurs de base.

DOMAINE D'EMPLOI

MURS INTÉRIEURS

• USAGE

Il s'utilise dans le cadre de la décoration sur supports anciens mais aussi sur supports neufs en mur intérieur.

• SUPPORTS ADMISSIBLES

– Béton banché ragrée (DTU-23-1),
– maçonnerie d'éléments conformes au DTU 20-1, revêtues d'un enduit ciment,
– enduits plâtres,
– carreaux de plâtre,
– plaques de plâtre cartonnées,
– contre plaqué (CTBX –CTBH),
– maçonnerie ou dalle-mur de béton cellulaire.

NB : *Pour tous les autres supports (anciens et neufs) consulter le service technique organique PRB.*

• SUPPORTS INTERDITS

– Tous les supports extérieurs.
– Supports exposés à des remontées d'humidité par capillarité (soubassement).
– Supports pulvérulents ou friables.
– Sols et surfaces horizontales.

• CONDITIONS D'UTILISATION

PRB DÉCOR ENDUIT

– Mise en œuvre par des températures comprises entre 5°C et 30°C,
– ne pas appliquer sur des supports humides.

PRB DÉCOR CIRE

– Éviter les courants d'air et les fortes chaleurs lors de son application (l'évaporation accélérée provoque un séchage trop rapide et peut entraîner l'apparition de reprises).

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

PRB DÉCOR ENDUIT

– Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi.

PRB DÉCOR CIRE

– Ne pas fumer,
– produit inflammable.
– nocif par inhalation et ingestion,
– en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire,
– éviter le contact avec la peau et les yeux,
– ne pas jeter à l'égout.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

– Copolymères Acryliques en émulsion,
– charges minérales,
– adjuvants spécifiques,
– eau.

• PRODUITS

PRB DÉCOR ENDUIT

– masse volumique apparente : 1,6 T/m³ ± 0,1.
– granulométrie : < 500 m.
– Aspect : couleur blanchâtre.
– Temps d'ouvrabilité * : 3 heures environ.
– Temps de séchage * : 24 heures environ.

PRB DÉCOR CIRE

– masse volumique apparente : 0,8 T/m³ ± 0,1.
– produit en phase solvant
– Sec au toucher * : 6 à 8 heures environ.

* *Ces valeurs sont indicatives en fonction de la structure, de l'épaisseur du produit et de la température ambiante.*

MISE EN ŒUVRE

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

– Casser les balèvres (reliefs),
– reboucher avec l'enduit de ragréage mural PLANIMUR PATE afin de remettre en conformité le support (défaut de planimétrie, bullage, nids de gravillons, épaufrures…) et/ou avec le PRB DÉCOR ENDUIT lui-même, si ces défauts sont peu prononcés,
– Appliquer au rouleau le régulateur de fond CRÉPIFOND G. Laisser sécher,
– sur les supports absorbants (enduit poreux…) traiter au préalable avec le fixateur de fond ACCROFOND I.

• APPLICATION

PRB DÉCOR ENDUIT

– Il s'applique à la lisseuse inox (platoir à une main) à la truelle, à la taloche plastique ou au couteau à enduire,
– elle se fait en une passe jusqu'à 3 mm maxi,
– effectuer des reliefs suivant la finition désirée, à l'aide d'une taloche plastique souple,
– nettoyer les outils à l'eau froide.

NB : *Tout ajout d'eau est interdit.*

• FINITION

PRB DECOR CIRE

– Laisser sécher (48 heures), écraser éventuellement les motifs du PRB DÉCOR ENDUIT selon la finition souhaitée à l'aide d'une taloche éponge légèrement humide,
– une fois la finition réalisée, laisser sécher de nouveau le PRB DÉCOR ENDUIT, puis appliquer en une fine couche la PRB DÉCOR CIRE au pinceau, à la brosse, au chiffon ou au rouleau,
– estomper d'un mouvement léger et circulaire, les surplus de cire avec un chiffon doux, avant son séchage,
– nettoyer les outils au White Spirit.

NB : *Une application complémentaire de PRB DÉCOR CIRE «incolore» peut être effectuée pour donner une aspect plus brillant.*

CONDITIONNEMENT

PRB DÉCOR ENDUIT
– Seau de 20 kg.
– Palette filmée de 24 seaux soit 480 kg.

PRB DÉCOR CIRE
– Seau de 3 kg.
– Palette filmée de 66 seaux soit 198 kg.

20 kg et 3 kg

CONSERVATION

PRB DÉCOR ENDUIT
– Conservation 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé, en ambiance normalement sèche (HR de 50 à 65 %) et à l' abri du gel.
– Marquage : résumé du mode d'emploi, date de fabrication, n° de lot et heure de fabrication.

PRB DÉCOR CIRE
– Conservation 12 mois dans l'emballage d'origine, fermé en ambiance normalement sèche (HR de 50 à 65 %) et à l' abri du gel.
– Marquage : résumé du mode d'emploi, date de fabrication, n° de lot et heure de fabrication.
– Conservation dans un endroit ventilé.
– Conservation à l'abri de toute source d'étincelle.
– Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONSOMMATION

– CRÉPIFOND G * : 0,25 à 0,30 kg/m² environ.
– ACCROFOND I * : 0,15 à 0,20 kg/m² environ.
– PRB DÉCOR : 1 à 2 kg/m² environ.
– PRB DÉCOR CIRE * : 0,15 kg/m² environ.
* Ces consommations sont variables en fonction de la nature, de l'état et de la porosité du support.

Application du CRÉPIFOND G

Application du PRB DÉCOR ENDUIT

Écraser les motifs à l'éponge

Application du PRB DÉCOR CIRE

Estompage du PRB DÉCOR CIRE